



FISA TEHNICA

Pentru produsul

Nr. 23.1

Editia : 3

Revizia: 4

ROST

ADEZIV TIP ARACET PENTRU LEMN

Data: 25.09.09

1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, extenderi și aditivi. Produsul aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător, prezintă o capacitate de umectare foarte bună, se aplică ușor și se usucă repede. Asamblările realizate prezintă rezistență la tracțiune și uzură.

2. UTILIZARE:

Adeziv pentru lipirea lemnului, hârtiei, textilelor, ceramicii.

3. DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatile	masic : 40 ± 1%
	volumic: 28 ± 1%
Densitate, (23±0,5) °C, g/cm ³	1,2 ± 0,15
Culoare	alb
Uscare	24 ore

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă Diluire: cu 5 – 10% apa. Se omogenizează bine înainte de utilizare.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Pregătirea suprafețelor:

Suprafete noi din lemn:

- se slefuiesc și se desprafuiesc;

Suprafete din lemn lipite în prealabil:

- se îndepărtează adezivul vechi, până la suport, prin slefuire și se desprafuiesc.

Randament teoretic la aplicare 6 mp/litru

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	1-12%	20-80%

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola;

Se aplica pe suprafețele ce urmează a fi lipite, apoi se îmbină și se presează 24 de ore sau cel puțin până la formarea prizei. Excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un șpaclu.

Curățare echipament de lucru Apă

5. TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, având capacitati de: 0,4 L ≈ 0,5 Kg, 0,8 L ≈ 1 Kg, 4 L ≈ 5 Kg.

Transport și Depozitare În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

7. MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile uscate constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

Formular cod F-7.3.-09, rev1