

DURAZIV DF 45

LATEX FLEXIBIL

Dispersie pe bază de cauciuc sintetic pentru flexibilizarea mortarului hidroizolant și a adezivilor de plăci ceramice

Indicații

- Pentru obținerea de membrane hidroizolante prin amestecare cu mortarul hidroizolant DURAZIV PM 45
- Mărește flexibilitatea și crește rezistența la fisurare
- Membrana rezultată poate fi aplicată pe terase, balcoane și alte suprafețe exterioare supuse la tensiuni
- Latexul poate fi folosit la obținerea de adezivi extra-flexibili pentru exterior, prin amestecare cu adezivii de plăci ceramice

Dozarea și prepararea membranelor hidroizolante pe bază de mortar DURAZIV PM 45

Conținutul unui bidon de latex trebuie amestecat cu un sac de 25 kg de mortar hidroizolant DURAZIV PM 45. Se amestecă folosind un mixer electric (bormașină prevăzută cu amestecător).

Rezultă o pastă fluidă ce va fi aplicată prin pensulare, cu o bidinea sau pensulă.

Al doilea strat se aplică tot prin pensulare, pe o direcție perpendiculară pe primul strat, la interval de circa 4-5 ore, pentru a permite uscarea primului strat.

Pe terase sau locuri expuse la factorii atmosferici poate fi necesară aplicarea celui de-al treilea strat, deoarece este obligatorie obținerea unui strat final cu o grosime de minim 3 mm.

Dozarea și prepararea adezivilor extra-flexibili pe baza adezivilor DURAZIV



Dozarea latexului și apei necesare se efectuează conform tabelului de mai jos, în funcție de adezivul DURAZIV folosit. Cantitatea de apă recomandată pe sacii de adeziv DURAZIV este înlocuită, în acest caz, cu latexul și apa recomandată în tabel.

Se amestecă folosind un mixer electric (bormașină prevăzută cu amestecător).

Adezivii astfel flexibilizați pot fi aplicați numai pe suporturi absorbante, dar permit placarea peste suporturi cu vibrații și tensiuni (gips-carton, OSB), sau peste beton foarte proaspăt (de cel puțin 7 zile).

| Denumire produs | DURAZIV AM 9 | DURAZIV AM 11 / AM 12 | DURAZIV AM 13 / AM 14 | DURAZIV AM 15 / AM 17 |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cantitate latex | 2 kg | 2 kg | 1.5 kg | 1 kg |
| Cantitate apă | 4 litri | 4.5 - 4.75 litri | 5 - 5.25 litri | 6.0 - 6.5 litri |

Depozitare: în spații acoperite, la temperaturi între 5-30 °C, fără expunere la soare, ploaie, îngheț

Ambalare: bidon de 8 kg

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe bidon

Responsabilitatea producătorului pentru performanța produsului se limitează doar la parametrii definiți de standardele în vigoare. Diferențele față de condițiile de testare definite în standarde pot conduce la diferențe substanțiale în performanța produsului (întărire mai lentă sau mai rapidă, timp deschis mai redus sau mai extins, aderență modificată). În cazuri atipice este recomandat să se ceară sfatul producătorului și să se efectueze o încercare pe o suprafață mică.

Produs de DURAZIV SRL
 Șos. Olteniței nr. 202, 077160
 Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, România
 Tel.: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
 E-mail: office@duraziv.ro